



G . L . € Points
دهانات جي . إل . إي

مواصفات المنتج الفنية جي تكتشر - كو

الدهانات الخارجية

وصف المنتج :

دهان مائي زخرفي رملي فريد، مصنع باستخدام أكريليك بوليمر ذو أساس مائي عالي الجودة متوفر باللون الأبيض ويمكن تلوينه من خلال مجموعة ألوان خاصة حسب الطلب .

الاستخدام :

مناسب للاستخدام الداخلي والخارجي .

خصائص المنتج :

- تغطية عالية وقوة إخفاء .
- يوفر مستوى جيد من الصلابة .
- امتصاص جيد للمياه، وانتقال بخار الماء .
- سد الفجوات وإخفاء العيوب في الجدران .
- مقاومة القلوبات لدرجات الحرارة المتغيرة والتلوث .
- سهولة التطبيق .

نوع السطح :

الأسطح الخرسانية والأسمنتية والجبسية... الخ .

المواصفات الفنية :

المظهر النهائي	مطفي مع نسيج عالي النعومة
اللزوجة	180 ± 10 جم / اسم (عند درجة حرارة 25°م - 50% رطوبة (ASTM D 2014) 10 - 562) وفقا للمواصفات القياسية
الكثافة	1.77 ± 0.05 جم / اسم (عند درجة حرارة 52°م - 50% رطوبة (ASTM D 2014) 13 - 1457) وفقا للمواصفات القياسية
نسبة المواد الصلب بالحجم	57 ± 20 %
نقطة الوميض	غير قابل للأشتعال

طريقة التطبيق :

المخفف ونسبة المقترح بالحجم : حسب الحاجة ويعتمد على الشكل المطلوب .
ادوات التطبيق : الرولة - (القطن ، الأسفنج) ، مسدس الرش ، المالح الفولاذي وادوات خاصة للحصول على التأثير المطلوب .

سمك الفيلم ومعدل الفرد :

سمك الفيلم الجاف بالميكرون سمك الفيلم
الغير جاف بالميكرون معدل الفرد النظري
(م² / كجم)

أقصى سمك	أقصى سمك	مطابق
150	250	200
245.2	423.72	338.96
4 - 2.3		3.15



G . L . € Paints
دهانات جي . إل . إي

مواصفات المنتج الفنية جي تكتشر - كو

الدهانات الخارجية

زمن التجفيف :

يعتمد على تيار الهواء، درجة الحرارة، سمك الفيلم واختيار الألوان وعدد طبقات الطلاء .
جفاف سطحي : 5 ساعات (حد أدنى)
إعادة الطلاء : 10 ساعة (حد أدنى)
جفاف تام : 24 ساعة

نظام الطلاء المقترح :

الأسطح (الجديدة والقديمة) يجب أن تكون نظيفة وخالية من أي أتربة ، زيوت ، مواد دهنية ... إلخ .

الأسطح الأسمنتية الجديدة :

- طلاء طبقة واحدة من برايمر جي 100 أو برايمر جي 101 .
- طلاء 1 - 2 طبقة جي تكتشر - كو (في حالة وضع طبقتين ، قم بتخفيف الطبقة الأولى) .

الأسطح القديمة :

- بعد الصنفرة، ينظف السطح بالماء والمنظف وتأكد من أن السطح جاف وناعم تماما .
- طلاء طبقة واحدة من برايمر جي 100 أو برايمر جي 101 .
- طلاء 1 - 2 طبقة جي تكتشر - كو (في حالة وضع طبقتين ، قم بتخفيف الطبقة الأولى) .

شروط التطبيق :

يجب ألا تقل درجة حرارة السطح المراد دهانه عن 10 درجة سلفيوس و 3 درجة سلفيوس درجة الحرارة ودرجة الرطوبة .

ملاحظات عامة :

- 1- معدل الفرد الفعلي يتوقف على عدة عوامل مثل حالة السطح وأدوات التطبيق و مسامية السطح ، ودرجة الحرارة ... إلخ .
- 2 - يمكن تحقيق أقصى معدل انتشار لطبقة واحدة بتقليل سماكة الفيلم الجاف و العكس صحيح .
- 3 - يجب خلط الطلاء قبل الاستخدام إذا كان مصنوعاً من دفعات مختلفة .

التخزين :

- عامان من تاريخ الانتاج بشرط مراعاة ظروف التخزين المناسبة .
- يجب تخزين المنتج في مكان بارد جيد التهوية و بعيداً عن أشعة الشمس و الحرارة المباشرة . يجب غلق العبوات بإحكام بعد استعمالها .

إرشادات الاستعمال والسلامة:

- يرجى قراءة واتباع تعليمات الصحة و السلامة الموجودة على العبوة، وكذلك الإرشادات التحذيرية الموجودة في MSDS لهذا المنتج.
- يجب التعامل بحذر مع المنتج قبل التطبيق و في أثناءه.
- يجب تجنب ملامسة الدهان للعين و الجلد أو استنشاق رذاذه و أبخرته في أثناء التطبيق.
- ينصح باستخدام المنتج في أماكن جيدة التهوية أو استخدام تهوية اصطناعية عند التطبيق باستخدام الرش.
- يجب حفظ المنتج بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.
- من أجل سلامة البيئة : يرجى تسليم بقايا الدهان و العبوات الفائضة لأي جهة محلية معتمدة لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير.

ملاحظة : النفايات و العبوات الفارغة يتم التخلص منها وفق اللوائح المحلية المحددة في قانوني مراقبة التلوث وحماية البيئة.

توضيح :

المعلومات الواردة في هذه المواصفات الفنية هي أفضل ما ورد لدينا من معرفة بناء على الاختبارات العملية و الخبرة العملية .
شركة الخطوط الذهبية للدهانات و المعاجين غير مسئولة عن أي نتائج قد تنشأ في حالة عدم اتباع التعليمات .
تحتفظ الشركة بحق تغيير البيانات الواردة دون سابق إخطار .
إصدار يونيو 2024 شركة الخطوط الذهبية للدهانات و المعاجين . تحل ورقة البيانات هذه محل تلك التي تم إصدارها سابقاً.

