



G. L. Paints
دهانات جي. إل. اي

الدهانات الزيتية

مواصفات المنتج الفنية جي مطفي 1000

وصف المنتج :

دهان مطفي عالي الجودة، مصنع من أجود أنواع الألكيد، متوفّر باللون الأبيض وألوان متعددة باستخدام أساسات دهان خاصة بماكينة التلوين .

الأستخدام :

مناسب للأسخدام الداخلي والخارجي .

خصائص المنتج :

- معدل فرد عالي .
- قابلية ممتازة للصنفرة .
- قوّة تغطية ممتازة .
- بياض عالي .
- يمكن استخدامه كبطانة ووجه نهائى .
- سهولة التطبيق .

نوع السطح :

الأسطح الخرسانية والأسمنتية والجبسية والخشبية والمعدنية .

المواصفات الفنية :

المظاهر النهائي	مطفي
اللزوجة	5±110 كريس (عند درجة حرارة 25°C - 50% رطوبة) وفقاً للمواصفات القياسية (ASTM D 2014) 10 - 562
الكتافة	0.05± 1.49 جم / سم³ (عند درجة حرارة 52°C - 50% رطوبة) وفقاً للمواصفات القياسية (ASTM D 2014) 13 - 1457
نسبة المواد الصلب بالحجم	2%± 45 للون الأبيض
نقطة الوميض	2 ± 36

طريقة التطبيق :

المحف ونسبة المقترن بالحجم : سبيريت (8 - 12 %) .

ادوات التطبيق : الرولة - الفرشاة - مسدس الرش .

سمك الفيلم ومعدل الفرد :

سمك الفيلم الجاف باليكرون سميكة الفيلم
الغير جاف باليكرون معدل الفرد النظري
(م² / كجم)

أدنى سميكة	أقصى سميكة	مطابق
30	40	35
66.66	88.88	77.77
11 - 15		13



Paints
دهانات جي إل اي

الدهانات الزيتية

مواصفات المنتج الفنية جي مطفي 1000

زمن التجفيف :

- يعتمد على تيار الهواء ، درجة الحرارة ، سmek الفيلم واختبار الالوان وعدد طبقات الطلاء .
جفاف سطحي للون الأبيض : 2 ساعة (حد أدنى)
إعادة الطلاء للون الأبيض : 18 ساعة (حد أدنى)
جفاف تام : 24 ساعة

نظام الطلاء المقترن ج :

الاسطح (الجديدة والقديمة) يجب أن تكون نظيفة وخالية من أي أزية ، زيوت ، مواد دهنية ... إلخ .

الأسطح الأسمنتية ، الخرسانية و الجبسية الجديدة :

- طلاء طبقة واحدة من برايمير جي 100 أو برايمير جي 101 .
- طلاء 2 - 3 طبقات معجون جي 500 .
- 2-3 طبقات جي مطفي 1000 .

الأسطح المعدنية الجديدة :

- 1 طبقة برايمير مناسب مقاوم للصدأ .
- 2 طبقة جي مطفي 1000 (أبيض / ألوان) .

الأسطح الخشبية الجديدة :

- 2 طبقة جي مطفي 1000 (أبيض / ألوان) . بعد الملاع المناسب .

الأسطح القديمة :

بعد الصنفرة ، ينفظ السطح بالماء والمنظف وتأكد من أن السطح حاف وناعم تماماً ثم يتم تطبيق الخطوات السابقة .

شروط التطبيق :

يجب ألا تقل درجة حرارة السطح المراد دهانه عن 1 درجة سلزيوس و 3 درجه سلزيوس درجة الحرارة ودرجة الرطوبة .

ملاحظات عامة :

- ١- معدل الفرد الفعلي يتوقف على عدة عوامل مثل حالة السطح وأدوات التطبيق ومسامية السطح ، ودرجة الحرارة ... الخ .
- ٢- يمكن تحقيق أقصى معدل انتشار لطبقة واحدة بتنقلي سماكة الفيلم الجاف والعكس صحيح .
- ٣- يجب خلط الطلاء قبل الاستخدام إذا كان مصنوعاً من دفعات مختلفة .

التخزين :

- عامان من تاريخ الإنتاج بشرط مراعاة ظروف التخزين المناسبة .
- يجب تخزين المنتج في مكان بارد جيد التهوية وبعيداً عن أشعة الشمس والحرارة المباشرة . يجب غلق العبوات بإحكام بعد استعمالها .

إرشادات الاستعمال والسلامة:

- يرجى قراءة واتباع تعليمات الصحة والسلامة الموجدة على العبوة، وكذلك الإرشادات التحذيرية الموجدة في MSDS لهذا المنتج .
- يجب التعامل بحذر مع المنتج قبل التطبيق وفي أثناءه .
- يجب تجنب ملامسة الدهان للعين والجلد أو استنشاق رذاذه وأبخرته في أثناء التطبيق .
- ينصح باستخدام المنتج في أماكن جيدة التهوية أو استخدام تهوية اصطناعية عند التطبيق باستخدام الرش .
- يجب حفظ المنتج بعيداً عن متناول أيدي الأطفال .

من أجل سلامة البيئة : يرجى تسلیم بقايا الدهان والعبوات الفائضة لأى جهة محلية معتمدة لعرض الاستخدام أو إعادة التدوير .

ملاحظة : النفايات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفق اللوائح المحلية المحددة في قانوني مراقبة التلوث وحماية البيئة .

توضيح :

المعلومات الواردة في هذه المواصفات الفنية هي أفضلي ما ورد لدينا من معرفة بناء على الاختبارات العمليه و الخبره العمليه .
شركة الخطوط الذهبية للدهانات والمعاجين غير مسؤولة عن أي نتائج قد تنشأ في حالة عدم اتباع التعليمات .
تحتفظ الشركة بحق تغيير البيانات الواردة دون سابق اخطار .
إصدار يونيو 2024 شركة الخطوط الذهبية للدهانات والمعاجين . تحول ورقة البيانات هذه محل تلك التي تم اصدارها سابقا .



Paints
دهانات جي إل اي