



G. L. E. Paints  
دهانات جي. إل. اي

## الدهانات الزيتية

# مواصفات المنتج الفنية جي جلوس 4000

### وصف المنتج :

دهان لامع ، عالي الجودة، مصنع من أجود أنواع الألكيد، متوفّر باللون الأبيض وألوان متعددة باستخدام أساسات دهان خاصة بـ ماكينة التلوين .

### الأستخدام :

مناسب للأستخدام الداخلي والخارجي .

### خصائص المنتج :

- البياض الجيد والتغطية الممتازة .
- السطوع الطبيعي واللمعان المتسلق.
- مقاومة جيدة للإصفرار .
- متانة ممتازة ومقاومة عالية للظروف الجوية .

### نوع السطح :

الأسطح الخرسانية والأسمنتية والجبسية والخشبية والمعدنية .

### المواصفات الفنية :

لامع	المظهر النهائي
5±110 كريス ( عند درجة حرارة 25 °م %50 - رطوبة ) وفقاً للمواصفات القياسية (ASTM D 2014) 10 - 562 )	اللزوجة
0.05± 1.24 جم / سم 3( عند درجة حرارة 52 °م %50 - رطوبة ) وفقاً للمواصفات القياسية (ASTM D 2014) 13 - 1457 )	الكتافة
2± 53 % للون الأبيض	نسبة المواد الصلب بالحجم
2 ± 36	نقطة الوميض

### طريقة التطبيق :

الخفف ونسبة المقترن بالحجم : سبيريت ( 8 - 12 % ) .  
أدوات التطبيق : الرولة - الفرشاة - مسدس الرش .

### سمك الفيلم ومعدل الفرد :

سمك الفيلم الجاف بالبكرتون سميكة الفيلم  
الغير جاف بالبكرتون معدل الفرد النظري  
( م² / كجم )

مطابق	أقصى سمك	أدنى سمك
35	40	30
66.03	75.45	56.6
14.5	17.6 -13.25	



G. L. E. Paints  
دهانات جي. الـ إلـ. ايـ

## مواصفات المنتج الفنية جي جلوس 4000

### الدهانات الزيتية

**زمن التجفيف :**  
يعتمد على تيار الهواء ، درجة الحرارة ، سمك الفيلم واختيار الألوان وعدد طبقات الطلاء .  
جفاف سطحي لللون الأبيض : 2 ساعة (حد أدنى )  
إعادة الطلاء لللون الأبيض : 18 ساعة (حد أدنى )  
جفاف تام : 24 ساعة

**نظام الطلاء المقترن :**  
الاسطح الجديدة والقديمة يجب أن تكون نظيفة وخالية من أي أتربة ، زيوت ، مواد دهنية ... إلخ .

- الأسطح الأسمنتية ، الخرسانية والجصبية الجديدة :**
- طلاء طبقة واحدة من برايمير جي 100 أو برايمير جي 101 .
  - طلاء 2 - 3 طبقات معجون جي 500 .
  - طلاء 2-3 طبقات جي مطفي 1000 .
  - طلاء 2 طبقة جي جلوس 4000 .

- الأسطح المعدنية الجديدة :**
- طلاء 1 طبقة برايمير مناسب مقاوم للصدأ .
  - طلاء 1 طبقة جي مطفي 1000 .
  - طلاء 2 طبقة جي جلوس 4000 .

- الأسطح الخشبية الجديدة :**
- طلاء 1 طبقة جي مطفي 1000 بعد التهيئه المناسبة .
  - طلاء 2 طبقة جي جلوس 4000 (أبيض/ألوان) .

**الأسطح القديمة :**  
بعد الصفرة، ينفظ السطح بالماء والمنظف وتأكد من أن السطح حاف وناعم تماماً ثم يتم تطبيق الخطوات السابقة .

### شروط التطبيق:

يجب ألا تقل درجة حرارة السطح المراد دهانه عن 1 درجة سلزيوس و 3 درجه سلزيوس درجة الحرارة ودرجة الرطوبة .

- ملاحظات عامة :**
- معدل الفرد الفعلي يتوقف على عدة عوامل مثل حالة السطح وأدوات التطبيق ومسامية السطح ، ودرجة الحرارة ... الخ .
  - يمكن تحقيق أقصى معدل انتشار لطبقة واحدة بتقليل سمامة الفيلم الجاف والعكس صحيح .
  - يجب خلط الطلاء قبل الاستخدام إذا كان مصنوعاً من دفعات مختلفة .

### التخزين

- عaman من تاريخ الإنتاج بشرط مراعاة ظروف التخزين المناسبة .
- يجب تخزين المنتج في مكان بارد جيد التهوية وبعيداً عن أشعة الشمس والحرارة المباشرة . يجب غلق العبوات بإحكام بعد استعمالها .

### إرشادات الاستعمال والسلامة:

- يرجى قراءة واتباع تعليمات الصحة والسلامة الموجودة على العبوة، وكذلك الإرشادات التحذيرية الموجودة في MSDS لهذا المنتج.
  - يجب التعامل بحذر مع المنتج قبل التطبيق وفي أثناءاته.
  - يجب تحسب ملامسة الدهان للعين والجلد أو استنشاق رذاذه وأبخره في أثناء التطبيق.
  - ينصح باستخدام المنتج في أماكن جيدة التهوية أو استخدام تهوية اصطناعية عند التطبيق باستخدام الرش.
  - يجب حفظ المنتج بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.
- من أجل سلامة البيئة : يرجى تسليم بقايا الدهان والعبوات الفائضة لأي جهة محلية معتمدة لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير.

**ملاحظة :** النفايات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفق اللوائح المحلية المحددة في قانوني مراقبة التلوث وحماية البيئة.

### توضيح :

المعلومات الواردة في هذه المواصفات الفنية هي أفضل ما ورد لدينا من معرفة بناء على الاختبارات المعملية والخبرة العملية .  
شركة الخطوط الذهبية للدهانات والمعاجن غير مسؤولة عن أي نتائج قد تنشأ في حالة عدم اتباع التعليمات .  
تحتفظ الشركة بحق تغيير البيانات الواردة دون سابق إخطار .

إصدار يونيو 2024 شركة الخطوط الذهبية للدهانات والمعاجن . تحل ورقة البيانات هذه محل تلك التي تم إصدارها سابقاً.



G. L. E. Paints

دهانات جي. الـ إلـ. ايـ