



G. L. E. Paints
دهانات جي. إل. اي

مواصفات المنتج الفنية معجون جي 500

وصف المنتج :

جي 500 معجون مصنوع من اكريليك بوليمر مع إضافات خاصة تم تصنيعه ليلائم احتياجات المستخدمين .

خصائص المنتج :

- يباض ممتاز .
- قابلية ممتازة للصنيفة .
- يعطي طبقة ذات نعومة عالية .
- قوام مناسب مع سهولة في التشغيل عالية .
- قدرة عالية على ملء الأسطح المسامية والثقوب الصغيرة .

الإستخدام :

مناسب للإستخدام الداخلي و الخارجى .

نوع السطح :

الأسطح الخرسانية والأسمنتية والجبسية...الخ .

المواصفات الفنية :

مطفي	المظهر النهائي
10± 340 جم / سم ² (عند درجة حرارة 25°C - 50% رطوبة ASTM D 2014 (10 - 562))	الزوجة
3 جم / سم ² (عند درجة حرارة 52°C - 50% رطوبة ASTM D 2014 (13 - 1457))	الكتافة
%2 ±54	نسبة المواد الصلب بالحجم
غير قابل للأشتعال	نقطة الوميض

طريقة التطبيق :

المحفف ونسبة المقترن بالحجم : ماء (حسب الحاجة)

ادوات التطبيق : سكينة المعجون و الملاج الصلب .

سمك الفيلم ومعدل الفرد :

سمك الفيلم الجاف باليكرون س سمك الفيلم

الغير جاف باليكرون معدل الفرد النظري

(م / لتر)

مطابق	أقصى س سمك	أدنى س سمك
117.5	140	95
221.7	264.15	179.25
2.75	2-3	



G. L. E Paints
دهانات جی. ال. اے

مواصفات المنتج الفنية معجون جى 500

زمن التجفيف :

يعتمد على تيار الهواء، درجة الحرارة، سماكة الفيلم واختيار الألوان وعدد طبقات الطلاء.

جفاف سطحي: 30 دقيقة (حد أدنى)

إعادة الطلاء : 2 ساعة (حد أدنى)

نظام الطلاء المقترن:

الاسطح (الجديدة والقديمة) يجب أن تكون نظيفة وخالية من أي أتربة ، زيوت و مواد دهنية ... إلخ .

الأسطح الأسمنتية الجديدة :

- طلاء طبقة واحدة برايمر جي 100 أو برايمر جي 101 .
 - طلاء 2 - 3 طبقات معجون جي 500 .

الأسطح القديمة :

- بعد الصنفرة، ينظف السطح بالاء و المنظف و تأكيد من أن السطح جاف و ناعم تماما .
 - 1-2 طبقة معجون جي 500 .

شروط التطبيق :

يجب ألا تقل درجة حرارة السطح المراد دهانه عن 10 درجة سلسيليزوس و 3 درجه سلسيليزوس درجة الحرارة و درجة الرطوبة .

- 1- معدل الفرد الفعلي يتوقف على عدة عوامل مثل حالة السطح وأدوات التطبيق ومسامية السطح ، و درجة الحرارة ... الخ .
 - 2 - يمكن تحقيق أقصى معدل انتشار لطبقة واحدة بتقليل سماكة الفيلم الجاف و العكس صحيح .
 - 3 - يجب خلط الطلاء قبل الاستخدام إذا كان مصنوعاً من دفعات مختلفة .

التخزين :

- عمان من تاريخ الانتاج بشرط مراعاة ظروف التخزين المناسبة .
 - يجب تخزين المنتج في مكان بارد جيد التهوية و بعيداً عن أشعة الشمس و الحرارة المباشرة .
 - يجب غلق العبوات بالحكم بعد استعمالها .

ارشادات الاستعمال والسلامة:

- يرجى قراءة و اتباع تعليمات الصحة و السلامة الموجودة على العبوة، و كذلك الإرشادات التحذيرية الموجودة في MSDS لهذا المنتج.
 - يجب التعامل بحذر مع المنتج قبل التطبيق و في أثناءه.
 - يجب تحذن ملامسة الدهان للعين و الجلد أو استنشاق رذاذه و أبخرته في أثناء التطبيق.
 - ينصح باستخدام المنتج في أماكن جيدة التهوية أو استخدام تهوية اصطناعية عند التطبيق باستخدام الرش.
 - يجب حفظ المنتج بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.

من أجل سلامة البيئة : يرجى تسليم بقايا الدهان و العبوات الفارغة لـ اي جمة محلية معتمدة لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير.

ملفوظة

النوابات و العيادات الفارغة يتم التناصر، منها وفق: اللوائح الجلية الجديدة، قائم، صافية التأمين و حماية البيئة

תומך

العلميات الماردة، هذه الماخصفات الفنية هي، أفضلا، ما ورد لدينا من معرفة بنا على، الاختبارات العملية والخبرة العملية.

شركة الخطوط الذهبية للدهانات و المعاجن غير مسؤولة عن أي نتائج قد تنشأ في حالة عدم اتباع التعليمات .

تحتفظ الشركة بحق تغيير البيانات الواردة دون سابق إخطار.

إصدار يونيو 2024 شركة الخطوط الذهبية للدهانات و المعاجين و مواد العزل . تحل ورقة البيانات هذه محل تلك التي تم إصدارها سابقا.