



G. L. E. Paints
دهانات جي. إل. إيه

الدهانات الأخشاب

مواصفات المنتج الفنية ورنيش لامع جي في 50

وصف المنتج :

ورنيش لامع عالي الجودة، مصنع من أجود أنواع راتنجات البولي يورিথان المعدلة .

الأستخدام :

مناسب للأستخدام الداخلي و الخارجى .

خصائص المنتج :

- متانة ممتازة وقدرة عالية على مقاومة الاحتكاك .
- قدرة عالية على مقاومة التآكل .
- قدرة عالية على الاحتفاظ باللمعة .
- سريع الجفاف .
- الاختيار الأمثل للباركيه .
- سهولة التطبيق .

نوع السطح :

الأسطح الخشبية مثل الأرضيات، المطابخ، الأثاث، الكائنات و المراكب ... الخ .

المواصفات الفنية :

لامع	المظهر النهائي
5±85 كريس (عند درجة حرارة 25 °م - 50% رطوبة) (ASTM D 2014) 10 - 562) وفقاً للمواصفات القياسية	اللزوجة
0.05±0.90 جم / سم 3 (عند درجة حرارة 52 °م - 50% رطوبة) (ASTM D 2014) 13 - 1457) وفقاً للمواصفات القياسية	الكتافة
2% ± 49	نسبة المواد الصلب بالحجم
2 ± 36	نقطة الوميض

طريقة التطبيق :

المخفف ونسبة المقترح بالحجم : وايت سببريت (حسب الحاجة) .

ادوات التطبيق : الرولة - الفرشاة - مسدس الرش .

سمك الفيلم ومعدل الفرد :

سمك الفيلم الجاف باليكرونون سميكة الفيلم
الغير جاف باليكرونون معدل الفرد النظري
(كجم / م²)

مطابق	أقصى سميكة	أدنى سميكة
35	40	30
71.4	81.6	61.2
14	16 - 12	



G. L. E. Paints
دهانات جي. إل. اي

مواصفات المنتج الفنية ورنيش لامع جي في 50

الدهانات الأخشاب

زمن التجفيف :

يعتمد على تيار الهواء ، درجة الحرارة ، سماكة الفيلم و اختيار الألوان وعدد طبقات الطلاء .
جفاف سطحي لللون الأبيض : 2 ساعة (حد أدنى)
إعادة الطلاء لللون الأبيض : 18 ساعة (حد أدنى)
جفاف تام : 24 ساعة

نظام الطلاء المقترن 2 :

الاسطح (الجديدة والقديمة) يجب أن تكون نظيفة و خالية من أي أتربة ، زيوت و مواد دهنية ... إلخ .

الأسطح الأخشبية الجديدة :

2- طبقة سيلر أخشاب .

• 2 طبقة ورنيش لامع جي في 50 .

الأسطح القديمة :

بعد الصنفرة ، ينطوي السطح بالماء و المنظف وتأكد من أن السطح جاف و ناعم تماما ثم يتم تطبيق الخطوات السابقة .

ملاحظات عامة :

- ١- معدل الفرد الفعلي يتوقف على عدة عوامل مثل حالة السطح وأدوات التطبيق و مسامية السطح ، و درجة الحرارة ... الخ .
- ٢- يمكن تحقيق أقصى معدل انتشار لطبقة واحدة بتقليل سماكة الفيلم الجاف و العكس صحيح .
- ٣- يجب خلط الطلاء قبل الاستخدام إذا كان مصنوعاً من دفعات مختلفة .

التخزين :

• عمان من تاريخ الإنتاج بشرط مراعاة ظروف التخزين المناسبة .

• يجب تخزين المنتج في مكان بارد جيد التهوية و بعيداً عن أشعة الشمس و الحرارة المباشرة . يجب غلق العبوات بإحكام بعد استعمالها .

إرشادات الاستعمال والسلامة:

- يرجى قراءة واتباع تعليمات الصحة و السلامة الموجودة على العبوة ، وكذلك الإرشادات التحذيرية الموجودة في MSDS لهذا المنتج .
- يجب التعامل بحذر مع المنتج قبل التطبيق و في أثناه .
- يجب تحنيب ملامسة الدهان للعين و الجلد أو استنشاق رذاذه و أبخرته في أثناء التطبيق .
- ينصح باستخدام المنتج في أماكن جيدة التهوية أو استخدام تهوية اصطناعية عند التطبيق، باستخدام الرش .
- يجب حفظ المنتج بعيداً عن متناول أيدي الأطفال .

من أجل سلامة البيئة : يرجى تسليم بقايا الدهان و العبوات الفائضة لأي جهة محلية معتمدة لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير.

ملاحظة: النفايات و العبوات الفارغة يتم التخلص منها وفق اللوائح المحلية المحددة في قانوني مراقبة التلوث وحماية البيئة.

توضيح :

العلومات الواردة في هذه المواصفات الفنية هي أفضل ما ورد لدينا من معرفة بناءاً على الاختبارات العملية و الخبرة العملية .

شركة الخطوط الذهبية للدهانات و المعاجن غير مسؤولة عن أي نتائج قد تنشأ في حالة عدم اتباع التعليمات .

تحتفظ الشركة بحق تغيير البيانات الواردة دون سابق إخطار .

إصدار يونيو 2024 شركة الخطوط الذهبية للدهانات و المعاجن و مواد العزل . تحل ورقة البيانات هذه محل تلك التي تم اصدارها سابقا .