



G . L . € Paints
دهانات جي . إل . إي

الدهانات الأخشاب

مواصفات المنتج الفنية ورنيش مطفي جي في 50

وصف المنتج :

ورنيش مطفي عالي الجودة، مصنع من أجود أنواع راتنجات البولي يوريثان المعدلة .

الاستخدام :

مناسب للاستخدام الداخلي و الخارجي .

خصائص المنتج :

- قوة التصاق عالية وقدرة عالية على مقاومة الخدش والاحتكاك .
- مظهر مطفي أملس رائع .
- متانة ممتازة .
- سريع الجفاف .
- سهولة التطبيق

نوع السطح :

الأسطح الخشبية مثل الأرضيات، المطابخ، الاثاث، الكابائن و المراكب ...إلخ .

المواصفات الفنية :

المظهر النهائي	مطفي
اللزوجة	5±50 كريس (عند درجة حرارة 25°م - 50% رطوبة (ASTM D 2014) 10 - 562) وفقا للمواصفات القياسية
الكثافة	0.05±0.87 جم /سم ³ (عند درجة حرارة 52°م - 50% رطوبة (ASTM D 2014) 13 - 1457) وفقا للمواصفات القياسية
نسبة المواد الصلب بالحجم	2% ± 40
نقطة الوميض	2 ± 36

طريقة التطبيق :

المخفف ونسبة المقترح بالحجم :وايت سيريت (حسب الحاجة) .

ادوات التطبيق : الرولة - الفرشاة - مسدس الرش .

سمك الفيلم ومعدل الفرد :

سمك الفيلم الجاف بالميكرون سمك الفيلم

الغير جاف بالميكرون معدل الفرد النظري

(م /² كجم)

أدنى سمك	أقصى سمك	مطابق
30	40	35
75	100	87.5
13 - 10		11.5



G . L . € Points
دهانات جي . إل . إي

الدهانات الأخشاب

مواصفات المنتج الفنية ورنيش مطفي جي في 50

زمن التجفيف :

يعتمد على تيار الهواء، درجة الحرارة، سمك الفيلم واختيار الألوان وعدد طبقات الطلاء .
جفاف سطحي للون الأبيض : 2 ساعة (حد أدنى)
إعادة الطلاء للون الأبيض : 18 ساعة (حد أدنى)
جفاف تام : 24 ساعة

نظام الطلاء المقترح :

الأسطح (الجديدة والقديمة) يجب أن تكون نظيفة وخالية من أي أتربة ، زيوت ، مواد دهنية ... إلخ .

الأسطح الأخشبية الجديدة :

1- 2 طبقة سيلر أخشاب .

• 2 طبقة ورنش مطفي جي في 50 .

الأسطح القديمة :

بعد الصنفرة، ينظف السطح بالماء والمنظف وتأكد من أن السطح جاف وناعم تماما ثم يتم تطبيق الخطوات السابقة .

ملاحظات عامة :

- 1- معدل الفرد الفعلي يتوقف على عدة عوامل مثل حالة السطح وأدوات التطبيق و مسامية السطح ، و درجة الحرارة ... إلخ .
- 2 - يمكن تحقيق أقصى معدل انتشار لطبقة واحدة بتقليل سماكة الفيلم الجاف و العكس صحيح .
- 3 - يجب خلط الطلاء قبل الاستخدام إذا كان مصنوعا من دفعات مختلفة .

التخزين :

- عامان من تاريخ الانتاج بشرط مراعاة ظروف التخزين المناسبة .
- يجب تخزين المنتج في مكان بارد جيد التهوية و بعيداً عن أشعة الشمس و الحرارة المباشرة . يجب غلق العبوات بإحكام بعد استعمالها .

إرشادات الاستعمال والسلامة:

- يرجى قراءة و اتباع تعليمات الصحة و السلامة الموجودة على العبوة، و كذلك الإرشادات التحذيرية الموجودة في MSDS لهذا المنتج.
- يجب التعامل بحذر مع المنتج قبل التطبيق و في أثناءه.
- يجب تجنب ملامسة الدهان للعين و الجلد أو استنشاق رذاذه و أبخرته في أثناء التطبيق.
- ينصح باستخدام المنتج في أماكن جيدة التهوية أو استخدام تهوية اصطناعية عند التطبيق باستخدام الرش.
- يجب حفظ المنتج بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.
- من أجل سلامة البيئة : يرجى تسليم بقايا الدهان والعبوات الفائضة لأي جهة محلية معتمدة لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير.

ملاحظة : التفايات و العبوات الفارغة يتم التخلص منها وفق اللوائح المحلية المحددة في قانوني مراقبة التلوث وحماية البيئة.

توضيح :

المعلومات الواردة في هذه المواصفات الفنية هي أفضل ما ورد لدينا من معرفة بناءاً على الاختبارات العملية و الخبرة العملية .
شركة الخطوط الذهبية للدهانات والمعالجين غير مسئولة عن أي نتائج قد تنشأ في حالة عدم اتباع التعليمات .
تحتفظ الشركة بحق تغيير البيانات الواردة دون سابق إخطار .
إصدار يونيو 2024 شركة الخطوط الذهبية للدهانات و المعالجين ومواد العزل . تحل ورقة البيانات هذه محل تلك التي تم إصدارها سابقاً.

المملكة العربية السعودية - الرياض - هاتف : 0553201818 - 0112987774 . س. ت 1010214625

لمزيد من المعلومات يرجى المراسلة على البريد الإلكتروني : info@glepaints.com or sales@glepaints.com

أو زيارة موقعنا الإلكتروني : www.glepaints.com

