



G. L. E. Paints
دهانات جي. إل. اي

الدهانات الديكورية

مواصفات المنتج الفنية ستوكو

وصف المنتج :

دهان زخرفي رخامي ، مصنع من أكريليك بوليمر وإضافات عالية الجودة ، متوفّر باللون الأبيض ويمكن الحصول على الألوان المطلوبة بـ ماكينة التلوين .

خصائص المنتج :

- سهولة التطبيق .
- قوّة التصاق جيّدة .
- مثالي للحصول على ديكور ذو تأثير قديم يسمى بالشكل الرخامي .

الاستخدام :

مناسب للإستخدام الداخلي للحصول على ديكور ناعم اللمس كذلك يمكن دهانه كطبقة نهائية على الأسطح المدهونة بـ دهان مائي يعتمد المظهر النهائي على مدى تهيئه السطح .

نوع السطح :

الأسطح الخرسانية والأسمنتية والجبسية...الخ .

المواصفات الفنية :

الظاهر النهائي	نصف لامع
اللزوجة	10 ± 80 جم / سم ² (عند درجة حرارة 25 °م - 50% رطوبة) للبيز (ASTM D 2014) 10 - 562) وفقاً للمواصفات القياسية
الكتافة	3 جم / سم ³ (عند درجة حرارة 52 °م - 50% رطوبة) للبيز (ASTM D 2014) 13 - 1457) وفقاً للمواصفات القياسية
نسبة المواد الصلب بالحجم	2% ± 42 للبيز
نقطة الوميض	غير قابل للأشتعال

طريقة التطبيق :

مخفف ونسبة المقترن بالحجم : ماء (حسب الحاجة)

ادوات التطبيق : سكينة المعجون .

سمك الفيلم ومعدل الفرد :

سمك الفيلم الجاف بـ الميكرون سمك الفيلم
الغير جاف بـ الميكرون معدل الفرد النظري
(م² / لتر)

أدنى سماكة	أقصى سماكة	مطابق
105	140	122.5
250	333.33	291.66
4 - 3		3.43

الدهانات الديكورية

مواصفات المنتج الفنية ستوكو

زمن التجفيف :

يعتمد على تيار الهواء ، درجة الحرارة ، سمك الفيلم واختيار الألوان وعدد طبقات الطلاء .

جفاف سطحي : 30 دقيقة (حد أدنى)

نظام الطلاء المقترن :

الاسطح (الجديدة والقديمة) يجب أن تكون نظيفة وخالية من أي أتربة ، زيوت ومواد دهنية ... إلخ .

الاسطح الجديدة :

- طلاء طبقة واحدة من برايم جي 100 أو جي 101 .
- طلاء 2 - 3 طبقات معجون جي 500 .
- طلاء 1- 2 طبقات مطفي جي 606 .
- طلاء 2 طبقة ستوكو .

الاسطح القديمة :

- بعد الصنفنة، ينظف السطح بالماء والمنظف وتأكد من أن السطح جاف وناعم تماما .
- طلاء 1 طبقة جي 606 مطفي .
- طلاء 2 طبقة ستوكو .

شروط التطبيق :

- يجب ألا تقل درجة حرارة السطح المراد دهانه عن 10 درجة سلزنيوس و 3 درجات سلزنيوس درجة الحرارة ودرجة الرطوبة .
- 1- معدل الفرد الفعلي يتوقف على عدة عوامل مثل حالة السطح ، أدوات التطبيق ، مسامية السطح و درجة الحرارة ... الخ .
 - 2 - يمكن تحقيق أقصى معدل انتشار لطبقة واحدة بتقليل سماكة الفيلم الجاف و العكس صحيح .
 - 3 - يجب خلط الطلاء قبل الاستخدام إذا كان مصنوعا من دفعات مختلفة .

التخزين :

- عمان من تاريخ الانتاج بشرط مراعاة ظروف التخزين المناسبة .
- يجب تخزين المنتج في مكان بارد جيد التهوية ويعيدها عن أشعة الشمس والحرارة المباشرة .
- يجب غلق العبوات بإحكام بعد استعمالها .

إرشادات الاستعمال والسلامة :

- يرجى قراءة و اتباع تعليمات الصحة و السلامة الموجودة على العبوة، و كذلك الإرشادات التحضيرية لهذا المنتج.
 - يجب التعامل بحذر مع المنتج قبل التطبيق وفي أثناءه.
 - يجب تجنب ملامسة الدهان للعين و الجلد أو استنشاق رذاذه و أبخرته في أثناء التطبيق.
 - ينصح باستخدام المنتج في أماكن جيدة التهوية أو استخدام تهوية اصطناعية عند التطبيق باستخدام الرش.
 - يجب حفظ المنتج بعيدا عن متناول أيدي الأطفال.
- من أجل سلامة البيئة : يرجى تسلیم بقايا الدهان و العبوات الفائضة لأي جهة محلية معتمدة لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير.

ملحوظة :

النفايات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفق اللوائح المحلية المحددة في قانوني مراقبة التلوث وحماية البيئة.

توضيح :

المعلومات الواردة في هذه المواصفات الفنية هي أفضل ما ورد لدينا من معرفة بناءً على الاختبارات العملية و الخبرة العملية .

شركة الخطوط الذهبية للدهانات و المعاجن غير مسؤولة عن أي نتائج قد تنشأ في حالة عدم اتباع التعليمات .

تحتفظ الشركة بحق تغيير البيانات الواردة دون سابق إخطار .

إصدار يونيو 2024 شركة الخطوط الذهبية للدهانات و المعاجن و مواد العزل . تحل ورقة البيانات هذه محل تلك التي تم إصدارها سابقا.