



G . L . € Paints
دهانات جي . إل . إي

مواصفات المنتج الفنية برايمر رمادي أوكسيد

وصف المنتج

برايمر عالي الجودة ، مصنع من أفضل أنواع الألكيدات عالية الجودة صنع خصيصاً للحماية من التآكل والصدأ في مختلف الظروف الجوية .

خصائص المنتج

- قوة التصاق عالية .
- سريع الجفاف .
- قوة تغطية ممتازة .
- متانة ممتازة وقدرة عالية على مقاومة الظروف الجوية .

الاستخدامات المقترحة

مناسب للأسطح الداخلية والخارجية .

نوع السطح

الأسطح الحديدية و المعدنية .

المواصفات الفنية :

المظهر النهائي	مطفي
اللزوجة	140 ± 5 كريس (عند درجة حرارة 25°م - 50% رطوبة ASTM D (2014) 10 - 562) وفقاً للمواصفات القياسية
الكثافة	1.32 ± 0.03 جم / سم ³ (عند درجة حرارة 52°م - 50% رطوبة ASTM D (2014) 13 - 1457) وفقاً للمواصفات القياسية
نسبة المواد الصلب بالحجم	47 ± 2%

طريقة التطبيق :

المخفف ونسبة المقترحة (بالحجم)	سبيريت (8 - 12 %)
ادوات التطبيق	البرولة - الفرشاة - مسدس الرش

سمك الفيلم ومعدل الفرد :

سمكة الطبقة الجافة	سمكة الطبقة الرطبة
30 - 40 ميكرون	60 - 90 ميكرون



G . L . E Paints
دهانات جي . إل . إي

مواصفات المنتج الفنية برايمر رمادي أوكسيد

زمن التجفيف

يعتمد على تيار الهواء، درجة الحرارة، سمك الفيلم واختيار الألوان وعدد طبقات الطلاء .

جفاف سطحي : 6 ساعات .

إعادة الطلاء : 18 ساعات .

جفاف تام : 24 ساعة .

نظام الطلاء المقترح

الاسطح (الجديدة والقديمة) يجب أن تكون نظيفة وخالية من أي أتربة ، زيوت ، مواد دهنية ... إلخ .

الأسطح المعدنية

• طلاء 1-2 طبقة من جي . إل . إي برايمر رمادي أوكسيد

الأسطح القديمة

• بعد الصنفرة، ينظف السطح بالماء والمنظف وتأكد من أن السطح جاف وناعم تماما ثم يتم تطبيق الخطوات السابقة .

شروط التطبيق

- يجب ألا تقل درجة حرارة السطح المراد دهانه عن 10 درجة سيلزيوس و 3 درجة سيلزيوس درجة الحرارة ودرجة الرطوبة .
- 1- معدل الفرد الفعلي يتوقف على عدة عوامل مثل حالة السطح، أدوات التطبيق، مسامية السطح و درجة الحرارة ... إلخ .
- 2 - يمكن تحقيق أقصى معدل انتشار لطبقة واحدة بتقليل سماكة الفيلم الجاف و العكس صحيح .
- 3 - يجب خلط الطلاء قبل الاستخدام إذا كان مصنوعاً من دفعات مختلفة .

التخزين :

- عامان من تاريخ الانتاج بشرط مراعاة ظروف التخزين المناسبة .
- يجب تخزين المنتج في مكان بارد جيد التهوية وبعيداً عن أشعة الشمس والحرارة المباشرة .
- يجب غلق العبوات بإحكام بعد استعمالها .

إرشادات الاستعمال والسلامة :

- يرجى قراءة و اتباع تعليمات الصحة و السلامة الموجودة على العبوة، و كذلك الإرشادات التحذيرية الموجودة في MSDS لهذا المنتج.
- يجب التعامل بحذر مع المنتج قبل التطبيق وفي أثناءه.
- يجب تجنب ملامسة الدهان للعين و الجلد أو استنشاق رذاذه و أبخرته في أثناء التطبيق.
- ينصح باستخدام المنتج في أماكن جيدة التهوية أو استخدام تهوية اصطناعية عند التطبيق باستخدام الرش.
- يجب حفظ المنتج بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.
- من أجل سلامة البيئة : يرجى تسليم بقايا الدهان و العبوات الفائضة لأي جهة محلية معتمدة لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير.

ملاحظة :

النفائات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفق اللوائح المحلية المحددة في قانوني مراقبة التلوث وحماية البيئة.

توضيح :

المعلومات الواردة في هذه المواصفات الفنية هي أفضل ما ورد لدينا من معرفة بناءاً على الاختبارات المعملية و الخبرة العملية .
شركة الخطوط الذهبية للدهانات و المعاجين غير مسؤولة عن أي نتائج قد تنشأ في حالة عدم اتباع التعليمات .
تحتفظ الشركة بحق تغيير البيانات الواردة دون سابق إخطار .
إصدار يونيو 2024 شركة الخطوط الذهبية للدهانات و المعاجين و مواد العزل . تحل ورقة البيانات هذه محل تلك التي تم إصدارها سابقاً.

