G . L . E Paints
دهانات جي . إل . إي

مواصفات المنتج الفنية
جي - سيلك سيف

وصف المنتج :

جي - سيلك سيف دهان مائي داخلي بملمس حريري ناعم ، يعتمد في تركيبة على الأكريليك النقي 100% عالي الجودة وإضافات متميزة جداً متوفر باللون الأبيض وبألوان متعددة .

خصائص المنتج :

- قدرة ممتازة على الأحتفاظ باللمعة .
- سهولة فائقة في التطبيق .
- قدرة التصاق عالية .
- مقاومة ممتازة للميكروبات .
- مقاومة عالية للبقع .
- صحي وعديم الرائحة .
- معدل انتشار مرتفع .
- متانة وقدرة عالية لتحمل على المدى الطويل .
- تركيبة خالية من الفورماالدهايد والأمونيا و APEO .

الإستخدام :

مناسب للإستخدام الداخلي و الخارجي .

نوع السطح :

الأسطح الخرسانية والأسمنتية والجبسية...الخ .

المواصفات الفنية :

المظهر النهائي	ملمس الحرير
اللون	الأبيض - وألوان أخرى
اللزوجة	103 ±5 كربس (عند درجة حرارة 25°م -50% رطوبة ASTM D (2014) 10 - 562) وفقا للمواصفات القياسية
الكثافة	1.25 ±0.05 جم /سم³(عند درجة حرارة 52°م -50% رطوبة ASTM D (2014) 13 - 1457) وفقا للمواصفات القياسية
نسبة المواد الصلب بالحجم	27% ±2
نقطة الوميض	غير قابل للأشتعال

طريقة التطبيق :

المخفف ونسبة المقترح بالحجم : ماء (10 - 15%)

ادوات التطبيق : الرولة ، مسدس الرش ، الفرشأة .

سمك الفيلم ومعدل الفرد :

سمك الفيلم الجاف بالميكرون سمك الفيلم

الغير جاف بالميكرون معدل الفرد النظري

(م ² / لتر)

أدنى سُمك	أقصى سُمك	مطابق
30	40	35
111.11	148.14	129.6
6-9		11.14

G . L . E Paints
دهانات جي . إل . إي

مواصفات المنتج الفنية
جي - سيلك سيف

زمن التجفيف :

يعتمد على تيار الهواء، درجة الحرارة، سمك الفيلم واختيار الألوان وعدد طبقات الطلاء .

جفاف سطحي :30 دقيقة (حد أدنى)

إعادة الطلاء : 2 ساعة (حد أدنى)

نظام الطلاء المقترح :

الاسطح (الجديدة والقديمة) يجب أن تكون نظيفة وخالية من أي أتربة ، زيوت، مواد دهنية ... إلخ .

الأسطح الأسمنتية الجديدة :

- طلاء 1 طبقة برايمر جي 100 .
- طلاء 2 طبقة معجون جي 500 .
- طلاء 2 طبقة من جي - سيلك سيف .

الأسطح القديمة :

- بعد الصنفرة، ينظف السطح بالماء والمنظف وتأكد من أن السطح جاف وناعم تماما .
- طلاء 2 طبقة من جي - سيلك سيف .

شروط التطبيق :

يجب ألا تقل درجة حرارة السطح المراد دهانه عن 10 درجة سلزيوس و 3 درجه سلزيوس درجة الحرارة ودرجة الرطوبة .

1- معدل الفرد الفعلي يتوقف على عدة عوامل مثل حالة السطح ،أدوات التطبيق ، مسامية السطح و درجة الحرارة ... الخ .

2 - يمكن تحقيق أقصى معدل انتشار لطبقة واحدة بتقليل سماكة الفيلم الجاف و العكس صحيح .

3 - يجب خلط الطلاء قبل الاستخدام إذا كان مصنوعا من دفعات مختلفة .

التخزين :

- عامان من تاريخ الانتاج بشرط مراعاة ظروف التخزين المناسبة .
- يجب تخزين المنتج في مكان بارد جيد التهوية وبعيداً عن أشعة الشمس والحرارة المباشرة .
- يجب غلق العبوات بإحكام بعد استعمالها .

إرشادات الاستعمال والسلامة :

- يرجى قراءة و اتباع تعليمات الصحة و السلامة الموجودة على العبوة، و كذلك الإرشادات التحذيرية الموجودة في MSDS لهذا المنتج.
- يجب التعامل بحذر مع المنتج قبل التطبيق وفي أثنائه.
- يجب تجنب ملامسة الدهان للعين و الجلد أو استنشاق رذاذه و أبخرته في أثناء التطبيق.
- ينصح باستخدام المنتج في أماكن جيدة التهوية أو استخدام تهوية اصطناعية عند التطبيق باستخدام الرش.
- يجب حفظ المنتج بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.

من أجل سلامة البيئة : يرجى تسليم بقايا الدهان و العبوات الفائضة لأي جهة محلية معتمدة لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير.

ملاحظة :

النفايات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفق اللوائح المحلية المحددة في قانوني مراقبة التلوث وحماية البيئة.

توضيح :

المعلومات الواردة في هذه المواصفات الفنية هي أفضل ما ورد لدينا من معرفة بناءا على الاختبارات المعملية و الخبرة العملية .

شركة الخطوط الذهبية للدهانات و المعاجين غير مسئولة عن أي نتائج قد تنشأ في حالة عدم اتباع التعليمات .

تحتفظ الشركة بحق تغيير البيانات الواردة دون سابق إخطار .

إصدار يونيو 2024 شركة الخطوط الذهبية للدهانات و المعاجين و مواد العزل . تحل ورقة البيانات هذه محل تلك التي تم إصدارها سابقا.