



G. L. E. Paints  
دهانات جي. إل. اي

## مواصفات المنتج الفنية برايمر جي 101

### وصف المنتج :

برايمر داخلي خارجي عالي الجودة، مصنوع من أكريليك بوليمر 100%.

### خصائص المنتج :

- قدرة ممتازة على احتراق الأسطح المدهونة وقوه التصاق جيدة .
- مقاومة عالية للماء والقلويات .
- إعداد جيد للسطح لتهيئة الطبقات التالية .
- سهولة في التطبيق .

### الاستخدام :

مناسب للإستخدام الداخلي والخارجي .

### نوع السطح :

الأسطح الخرسانية والأسمنتية والجبسية...الخ .

### المواصفات الفنية :

المظهر النهائي	مطفي
اللزوجة	5±115 كربس (عند درجة حرارة 25°C - 50% رطوبة ) وفقاً للمواصفات القياسية (ASTM D ( 2014 ) 10 - 562
الكتافة	52 م - 50% رطوبة جم / سم³ (عند درجة حرارة 25°C - 50% رطوبة ) وفقاً للمواصفات القياسية (ASTM D ( 2014 ) 13 - 1457
نسبة المواد الصلب بالحجم	%36± 2
نقطة الوميض	غير قابل للأشتعال

### طريقة التطبيق :

محفف ونسبة المقترن بالحجم : ماء ( 10 - 15 % )

ادوات التطبيق : الرولة ، مسدس الرش ، الفرشاة .

### سمك الفيلم ومعدل الفرد :

سمك الفيلم الجاف باليكرون سماكة الفيلم

الغير جاف باليكرون معدل الفرد النظري

( م² / لتر )

أدنى سماكة	أقصى سماكة	مطابق
30	40	25
93.75	125	109.3
3.11	5.8	9.9



G. L. E. Paints  
دهانات جي. إل. اي

## مواصفات المنتج الفنية برايمر جي 101

### زمن التجفيف :

يعتمد على تيار الهواء ، درجة الحرارة ، سماكة الفيلم و اختبار الالوان وعدد طبقات الطلاء .

جفاف سطحي : 30 دقيقة (حد أدنى )

إعادة الطلاء : 2 ساعة (حد أدنى )

### نظام الطلاء المقترن :

الاسطح (الجديدة والقديمة) يجب أن تكون نظيفة و خالية من أي أتربة ، زيوت ، مواد دهنية ... الخ .

### الاسطح الجديدة :

• طلاء طبقة واحدة من برايمير جي 101 .

### الاسطح القديمة :

• بعد الصنفرة، ينطف السطح بالماء والمنظف وتأكد من أن السطح جاف وناعم تماماً .

• طلاء طبقة واحدة من برايمير جي 101 .

### شروط التطبيق :

يجب ألا تقل درجة حرارة السطح المراد دهانه عن 10 درجة سلزيوس و 3 درجه سلزيوس درجة الحرارة و درجة الرطوبة .

1- معدل الفرد الفعلي يتوقف على عدة عوامل مثل حالة السطح و أدوات التطبيق ، مسامية السطح و درجة الحرارة ... الخ .

2 - يمكن تحقيق أقصى معدل انتشار لطبقة واحدة بتقليل سمامة الفيلم الجاف و العكس صحيح .

3 - يجب خلط الطلاء قبل الاستخدام إذا كان مصنوعاً من دفعات مختلفة .

### التخزين :

• عمان من تاريخ الانتاج بشرط مراعاة ظروف التخزين المناسبة .

• يجب تخزين المنتج في مكان بارد جيد التهوية و بعيداً عن أشعة الشمس و الحرارة المباشرة .

• يجب غلق العبوات بإحكام بعد استعمالها .

### إرشادات الاستعمال والسلامة:

• يرجى قراءة و اتباع تعليمات الصحة و السلامة الموجودة على العبوة، وكذلك الإرشادات التحضيرية الموجودة في MSDS لهذا المنتج.

• يجب التعامل بحذر مع المنتج قبل التطبيق و في أثناءه.

• يجب تحذيب ملامسة الدهان للعين و الجلد أو استنشاق رذاذه و أخرته في أثناء التطبيق.

• ينصح باستخدام المنتج في أماكن جيدة التهوية أو استخدام تهوية اصطناعية عند التطبيق باستخدام الرش.

• يجب حفظ المنتج بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.

من أجل سلامة البيئة: يرجى تسليم بقايا الدهان و العبوات الفائضة لأي جهة محلية معتمدة لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير.

### ملحوظة :

النفايات و العبوات الفارغة يتم التخلص منها وفق اللوائح المحلية المحددة في قانوني مراقبة التلوث وحماية البيئة.

### توضيح :

المعلومات الواردة في هذه المواصفات الفنية هي أفضل ما ورد لدينا من معرفة بنا على الاختبارات العمليّة و الخبرة العمليّة .

شركة الخطوط الذهبية للدهانات و المعاجن غير مسؤولة عن أي نتائج قد تنشأ في حالة عدم اتباع التعليمات .

تحتفظ الشركة بحق تغيير البيانات الواردة دون سابق إخطار .

إصدار يونيو 2024 شركة الخطوط الذهبية للدهانات و المعاجن و مواد العزل . تحل ورقة البيانات هذه محل تلك التي تم إصدارها سابقاً.

