



G . A . E Paints
دهانات جي . إل . اي

مواصفات المنتج الفنية بروفايل شيلد

وصف المنتج:

دهان خارجي عالي الجودة ذو معدل فرد عالي قائم على الماء يعتمد على الأكريليك كوبوليمرنقي بنسبة 100% مع اداء فائق للتعرض الخارجي بسبب المقاومة الممتازة للأشعة فوق البنفسجية و مقاومة الطقس و الاحتفاظ بالألوان فترة طويلة يحتوي هذا المنتج على مزيج من المواد الخاصة والرخام الصلب لتوفير مظهر جذاب ذو ملمس متوسط ومتانة عالية متوفراً باللون الأبيض و الوان أخرى .

الأستخدام :

يستخدم في التطبيقات الداخلية والخارجية ، على الأسطح الأسمنتية والخرسانية .

الخصائص :

- تغطية ممتازة وقوه إخفاء .
- امتصاص جيد للمياه ، وانتقال بخار الماء .
- مقاومة القلوبيات لدرجات الحرارة المتغيرة والتلوث .
- سد الفجوات و إخفاء العيوب في الجدران .
- يوفر مستوى جيد من الصلابة .
- ثباتية ممتازة للألوان .
- قوة التصاق ممتازة مع الأسطح .
- سهولة التطبيق والتشكيل .

زمن الجفاف :

- الجفاف السطحي 5 ساعات .
- إعادة الطلاء 10 ساعات .
- الجفاف التام 24 ساعة .

ادوات التطبيق :

- مسدس الرش
- المسطرين نوع المقرح : المسطرين العدني
- البروة البلاستيكية نوع المقرح: البروة البلاستيكية (الخشنة والناعمة)
- السكين نوع خاص سكين رمال (القطن ، الأسفنج)
- الرولة

المخلف المقترن : الماء العذب (حسب الحاجة ، ويعتمد على الشكل المطلوب) .

معدل الفرد : 2.10 كجم / m^2



G. L. E. Paints
دهانات جي.ال.إل. اي

مواصفات المنتج الفنية بروفايل شيلد

كافحة الأسطح (الجديدة والقديمة) يجب ان تكون نظيفة وخلالية من اي أتربة ، زيوت ، مواد دهنية ... الخ .

للأسطح الأسمنتية الجديدة :

- طلاء طبقة واحدة من برايمير جي 100 أو طبقة برايمير جي 101
- طلاء طبقة واحدة بروفايل شيلد .

للأسطح القديمة :

- إزالة الدهان القديم ، ثم ينفظ السطح بالماء والمنظف .
- تأكد من أن السطح جاف وناعم تماماً .
- طلاء طبقة واحدة من برايمير جي 100 أو طبقة برايمير جي 101
- طلاء طبقة واحدة بروفايل شيلد .

ملاحظات تطبيق المنتج :

- يجب أن يكون الهواء خالياً من الغبار أثناء التطبيق وفي مرحلة الجفاف .
- تأكد من أن السطح لا يتعرض لتسرب الماء وأن لا يتلامس مباشرةً مع الماء حتى يجف المنتج تماماً.
- لإستخدام المنتج، يجب مرور حد أدنى 10 أيام من وقت تنفيذ الطبقة الأسمنتية.
- لا ينصح بإستخدام المنتج تحت أشعة الشمس المباشرة على السطح المراد دهانه أو عندما تتجاوز درجة الحرارة 40 °م، كذلك أن لا تقل درجة حرارة السطح عن 5 °م.

يتوفر المنتج :

- 1- بروفايل شيلد 2
- 2- بروفايل شيلد 3

التخزين

- عامان من تاريخ الإنتاج بشرط مراعاة ظروف التخزين المناسبة .
- يجب تخزين المنتج في مكان بارد جيد التهوية وبعيداً عن أشعة الشمس والحرارة المباشرة . يجب غلق العبوات بإحكام بعد استعمالها .

إرشادات الاستعمال والسلامة:

- يرجى قراءة واتباع تعليمات الصحة والسلامة الموجودة على العبوة، وكذلك الإرشادات التحذيرية الموجودة في MSDS لهذا المنتج.
 - يجب التعامل بحذر مع المنتج قبل التطبيق وفي أثناءه.
 - يجب تحنيب ملامسة الدهان للعين والجلد أو استنشاق رذاذه وأبخرته في أثناء التطبيق.
 - ينصح باستخدام المنتج في أماكن جيدة التهوية أو استخدام تهوية اصطناعية عند التطبيق باستخدام الرش.
 - يجب حفظ المنتج بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.
- من أجل سلامة البيئة : يرجى تسليم بقايا الدهان والعبوات الفائضة لأي جهة محلية معتمدة لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير.

ملاحظة : النفايات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفق اللوائح المحلية المحددة في قانوني مراقبة التلوث وحماية البيئة.

توضيح :

المعلومات الواردة في هذه المواصفات الفنية هي أفضل ما ورد لدينا من معرفة بناء على الاختبارات العملية والخبرة العملية .
شركة الخطوط الذهبية للدهانات والمعاجين غير مسؤولة عن أي نتائج قد تنشأ في حالة عدم اتباع التعليمات .
تحتفظ الشركة بحق تغيير البيانات الواردة دون سابق إخطار .
إصدار يونيو 2024 شركة الخطوط الذهبية للدهانات والمعاجين . تحل ورقة البيانات هذه محل تلك التي تم إصدارها سابقا .



G. L. E. Paints
دهانات جي.ال.إل. اي