



G . L . € Paints
دهانات جي . إل . إي

مواصفات المنتج الفنية برايمر جي 101 (PS0SQ)

وصف المنتج :

برايمر خارجي عالي الجودة، مصنع من أكرليك بوليمر 100 %

الاستخدام :

مناسب للإستخدام الخارجي .

خصائص المنتج :

- قدرة ممتازة على اختراق الأسطح المدهونة وقوة التصاق جيدة .
- مقاومة عالية للماء والقلويات .
- إعداد جيد للسطح لتهيئة الطبقات التالية .
- سهولة في التطبيق .

نوع السطح :

الأسطح الخرسانية والأسمنتية والجبسية... الخ .

المواصفات الفنية :

المظهر النهائي	مطفي
اللزوجة	115 ± 5 كريس (عند درجة حرارة 25°م - 50°م رطوبة (ASTM D 2014) 10 - 562) وفقا للمواصفات القياسية
الكثافة	1.50 ± 0.05 جم / سم ³ (عند درجة حرارة 52°م - 50°م رطوبة (ASTM D 2014) 13 - 1457) وفقا للمواصفات القياسية
نسبة المواد الصلب بالحجم	2 ± 36 %
نقطة الوميض	غير قابل للأشتعال

طريقة التطبيق :

المخفف ونسبة المقترح بالحجم : ماء (10 - 15 %) .

ادوات التطبيق : الرولة - الفرشاة - مسدس الرش

سمك الفيلم ومعدل الفرد :

سمك الفيلم الجاف بالميكرون سمك الفيلم

الغير جاف بالميكرون معدل الفرد النظري

(م / كجم)

أدنى سمك	أقصى سمك	مطابق
30	40	25
93.75	125	109.3
3.11	5.8	9.9



G . L . € Points
دهانات جي.إل. إي

مواصفات المنتج الفنية برايمر جي 101 (PS0SQ)

زمن التجفيف :

يعتمد على تيار الهواء ، درجة الحرارة ، سمك الفيلم واختيار الألوان و عدد طبقات الطلاء .

جفاف سطحي : 30 دقيقة (حد أدنى)

إعادة الطلاء : 2 ساعة (حد أدنى)

نظام الطلاء المقترح :

الأسطح (الجديدة والقديمة) يجب أن تكون نظيفة وخالية من أي أتربة ، زيوت ، مواد دهنية ... إلخ .

الأسطح الأسمنتية الجديدة :

• طلاء طبقة واحدة من برايمر جي 101 (PS0SQ) .

الأسطح القديمة :

• بعد الصنفرة ، ينظف السطح بالماء والمنظف وتأكد من أن السطح جاف و ناعم تماما .

• طلاء طبقة واحدة من برايمر جي 101 (PS0SQ) .

شروط التطبيق :

يجب ألا تقل درجة حرارة السطح المراد دهانه عن 10 درجة سلفريوس و 3 درجة سلفريوس درجة الحرارة ودرجة الرطوبة .

ملاحظات عامة :

- 1- معدل الفرد الفعلي يتوقف على عدة عوامل مثل حالة السطح وأدوات التطبيق و مسامية السطح ، ودرجة الحرارة ... إلخ .
- 2 - يمكن تحقيق أقصى معدل انتشار لطبقة واحدة بتقليل سماكة الفيلم الجاف و العكس صحيح .
- 3 - يجب خلط الطلاء قبل الاستخدام إذا كان مصنوعاً من دفعات مختلفة .

التخزين :

- عامان من تاريخ الإنتاج بشرط مراعاة ظروف التخزين المناسبة .
- يجب تخزين المنتج في مكان بارد جيد التهوية و بعيداً عن أشعة الشمس و الحرارة المباشرة . يجب غلق العبوات بإحكام بعد استعمالها .

إرشادات الاستعمال والسلامة:

- يرجى قراءة واتباع تعليمات الصحة و السلامة الموجودة على العبوة، وكذلك الإرشادات التحذيرية الموجودة في MSDS لهذا المنتج.
- يجب التعامل بحذر مع المنتج قبل التطبيق و في أثناءه.
- يجب تجنب ملامسة الدهان للعين و الجلد أو استنشاق رذاذه و أبخرته في أثناء التطبيق.
- ينصح باستخدام المنتج في أماكن جيدة التهوية أو استخدام تهوية اصطناعية عند التطبيق باستخدام الرش.
- يجب حفظ المنتج بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.
- من أجل سلامة البيئة : يرجى تسليم بقايا الدهان و العبوات الفائضة لأي جهة محلية معتمدة لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير.

ملاحظة : النفايات و العبوات الفارغة يتم التخلص منها وفق اللوائح المحلية المحددة في قانوني مراقبة التلوث و حماية البيئة.

توضيح :

المعلومات الواردة في هذه المواصفات الفنية هي أفضل ما ورد لدينا من معرفة بناء على الاختبارات العملية و الخبرة العملية .
شركة الخطوط الذهبية للدهانات و المعاجين غير مسئولة عن أي نتائج قد تنشأ في حالة عدم اتباع التعليمات .
تحتفظ الشركة بحق تغيير البيانات الواردة دون سابق إخطار .
إصدار يونيو 2024 شركة الخطوط الذهبية للدهانات و المعاجين . تحل ورقة البيانات هذه محل تلك التي تم إصدارها سابقاً.

