



G . L . € Paints
دهانات جي . إل . إي

مواصفات المنتج الفنية جي مطفي 606 (EM08)

وصف المنتج :

دهان مائي خارجي مطفي مصنع من أجود أنواع الأكرليك 100 % بوليمر النقي ليعطي أداء متميز للأسطح الخارجية والواجهات متوفر باللون الأبيض وألوان متعددة.

الاستخدام :

مناسب للاستخدام الخارجي .

خصائص المنتج :

- قوة تغطية وبياض ممتازة .
- ثباتية عالية للالوان .
- مناسب للتطبيقات الخارجية .
- قوام مناسب مع سهولة في التشغيل عالية .
- الاختيار الأمثل لدهان الحوائط الخارجية .

نوع السطح :

الأسطح الخرسانية والأسمنتية والجبس... الخ .

المواصفات الفنية :

المظهر النهائي	مطفي
اللزوجة	115 ± 5 كريس (عند درجة حرارة 25°م - 50% رطوبة (ASTM D 2014) 10 - 562) وفقا للمواصفات القياسية
الكثافة	1.60 ± 0.05 جم / سم ³ (عند درجة حرارة 52°م - 50% رطوبة (ASTM D 2014) 13 - 1457) وفقا للمواصفات القياسية
نسبة المواد الصلب بالحجم	2 ± 45%
نقطة الوميض	غير قابل للأشتعال

طريقة التطبيق :

المخفف ونسبة المقترح بالحجم : ماء (10 - 15 %) .
ادوات التطبيق : الرولة - الفرشاة - مسدس الرش

سمك الفيلم ومعدل الفرد :

سمك الفيلم الجاف بالميكرون سمك الفيلم
الغير جاف بالميكرون معدل الفرد النظري
(م² / لتر)

أدنى سمك	أقصى سمك	مطابق
50	70	60
110	150	130
6-9		5.7



G . L . € Paints
دهانات جي . إل . إي

مواصفات المنتج الفنية جي مطفي 606 (EM08)

زمن التجفيف :

يعتمد على تيار الهواء ، درجة الحرارة ، سمك الفيلم واختيار الألوان و عدد طبقات الطلاء .

جفاف سطحي : 30 دقيقة (حد أدنى)

إعادة الطلاء : 2 ساعة (حد أدنى)

نظام الطلاء المقترح :

الأسطح (الجديدة والقديمة) يجب أن تكون نظيفة وخالية من أي أتربة ، زيوت ، مواد دهنية ... إلخ .

الأسطح الأسمنتية الجديدة :

• طلاء طبقة واحدة من برايمر جي 101 (PS0SQ) .

• طلاء 2-3 طبقات معجون جي 500 (PT01) .

• طلاء 2-3 طبقات جي مطفي 606 (EM08) .

الأسطح القديمة :

• بعد الصنفرة ، ينظف السطح بالماء والمنظف وتؤكد من أن السطح جاف و ناعم تماما .

• طلاء 2 طبقة من جي مطفي 606 (EM08) .

شروط التطبيق :

يجب ألا تقل درجة حرارة السطح المراد دهانه عن 10 درجة سلفريوس و 3 درجة سلفريوس درجة الحرارة ودرجة الرطوبة .

ملاحظات عامة :

1- معدل الفرد الفعلي يتوقف على عدة عوامل مثل حالة السطح وأدوات التطبيق و مسامية السطح ، ودرجة الحرارة ... إلخ .

2 - يمكن تحقيق أقصى معدل انتشار لطبقة واحدة بتقليل سماكة الفيلم الجاف و العكس صحيح .

3 - يجب خلط الطلاء قبل الاستخدام إذا كان مصنوعاً من دفعات مختلفة .

التخزين :

• عامان من تاريخ الانتاج بشرط مراعاة ظروف التخزين المناسبة .

• يجب تخزين المنتج في مكان بارد جيد التهوية و بعيداً عن أشعة الشمس و الحرارة المباشرة . يجب غلق العبوات بإحكام بعد استعمالها .

إرشادات الاستعمال والسلامة:

• يرجى قراءة واتباع تعليمات الصحة و السلامة الموجودة على العبوة، وكذلك الإرشادات التحذيرية الموجودة في MSDS لهذا المنتج.

• يجب التعامل بحذر مع المنتج قبل التطبيق و في أثناءه.

• يجب تجنب ملامسة الدهان للعين و الجلد أو استنشاق رذاذه و أبخرته في أثناء التطبيق.

• ينصح باستخدام المنتج في أماكن جيدة التهوية أو استخدام تهوية اصطناعية عند التطبيق باستخدام الرش.

• يجب حفظ المنتج بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.

من أجل سلامة البيئة : يرجى تسليم بقايا الدهان و العبوات الفائضة لأي جهة محلية معتمدة لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير.

ملاحظة : النفايات و العبوات الفارغة يتم التخلص منها وفق اللوائح المحلية المحددة في قانوني مراقبة التلوث و حماية البيئة.

توضيح :

المعلومات الواردة في هذه المواصفات الفنية هي أفضل ما ورد لدينا من معرفة بناء على الاختبارات المعملية و الخبرة العملية .

شركة الخطوط الذهبية للدهانات و المعاجين غير مسئولة عن أي نتائج قد تنشأ في حالة عدم اتباع التعليمات .

تحتفظ الشركة بحق تغيير البيانات الواردة دون سابق إخطار .

إصدار يونيو 2024 شركة الخطوط الذهبية للدهانات و المعاجين . تحل ورقة البيانات هذه محل تلك التي تم إصدارها سابقاً.



المملكة العربية السعودية - الرياض - هاتف : 0553201818 - 0112987774 . س. ت 1010214625

لمزيد من المعلومات يرجى المراسلة على البريد الإلكتروني : info@glepaints.com or sales@glepaints.com

أو زيارة موقعنا الإلكتروني : www.glepaints.com

G . L . € Paints
دهانات جي . إل . إي